



Standocryl 2K Matt MIX 606

- **Матирование
Standocryl VOC Topcoat**



Техническое Описание:

- **VOC Система:**
Смешать 1:1 с 2K Matt MIX 606,
затем смешать 4:1 с Standox VOC Hardener

Standocryl 2K Matt MIX 606

Подготовка /

Очистка:



Информацию по подготовке подложки смотрите в Лакокрасочной Системе Standox S1



Используйте респиратор с принудительной подачей воздуха. Обращайтесь к соответствующему Паспорту Безопасности Вещества SDS.

Применение:


Матирование VOC Система



Смешивание 1:1 с Standocryl VOC Topcoat



Перемешайте смесь перед добавлением отвердителя.



Смешивание 4:1 с Standox VOC Hardener




15% Standox VOC Thinner



Обычный пистолет 1,3 - 1,4 мм
2,0 - 2,5 bar давление на входе
2 = 50 - 60 микрон



HVLP 1,3 - 1,5 мм
0,7 bar давление распыления
2 = 50 - 60 микрон



10-15 мин / 18-22°C финальная выдержка



Воздушная сушка в течении ночи / 18-22°C
или 30 мин. / 60-65°C температура панели



Короткие волны 8 - 12 мин
(смотрите Standox Лакокрасочную Систему S10)

Standocryl 2K Matt MIX 606

Температура вспышки:

- 23 °C / 73,4 °F

Плотность:

- 1,13 гр/см³

Сухой остаток

(без добавления разбавителя):

- 46,0 Весовых %
- 31,1 Объёмных %

VOC (2004/42/ЕС):

2004/42/IIВ(е)(840)600

Предельная величина VOC для этого продукта (категория IIВ.е) в готовом для использования виде составляет 840 г/л. Содержание VOC в данном продукте в готовом для использования виде не превышает 600 г/л.

Теоретическая укрывистость:

- 10,3-10,5 м²/литр при толщине сухой плёнки 50 микрон

Очистка оборудования:

Очистить после работы Stadox Cleaning Thinner.

Важные замечания:

- 2K Matt MIX 606 не пригоден для матирования Лаков.
- Добавить 2K Matt MIX 606 согласно формуле.
- Перемешайте смесь краски и 2K Matt MIX 606 перед добавлением отвердителя.
- Учитывайте изменение пропорции смешивания на 4:1.
- Standocryl 2K Matt MIX 606 должен отверждаться совместно с материалом.
- Уровень глянца может зависеть от типа отвердителей, температуры сушки, толщины плёнки или от доли Standocryl 2K Matt MIX 606 от 20 до 100%.

2K лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные ёмкости и т.д. должны быть абсолютно сухими. Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции. При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсibilизации. При работе с материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием материалов, содержащих растворители. В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также, заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с продуктами, содержащими изоцианаты.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.