



Standex

Smart Blend Plus

- **Растворитель для размывки
Standocryl VOC Лаков и
Standocryl VOC Topcoat**



Техническое Описание:

- Нанести в чистом виде на зону перехода
- Ускоренная сушка возможна
- Воздушная сушка в течении ночи / 18-22°C

Standex Smart Blend Plus

Подложка:

- Для подготовки зоны ремонта смотрите Лакокрасочные Системы Standox S3. Сохраняйте площадь пятна ремонта как можно меньше.

Подготовка /

Очистка:




Информацию по подготовке подложки смотрите в Лакокрасочной Системе Standox S1



Используйте респиратор с принудительной подачей воздуха. Обращайтесь к соответствующему Паспорту Безопасности Вещества SDS.

Нанесение: Размывка Standocryl VOC Topcoat

- Нанесите на ремонтный участок Standocryl VOC Topcoat до укрывистости
- Нанесите Standox Smart Blend Plus на зону перехода
- Размывайте зону перехода на пониженном давлении (0,5 - 1,0 бар)



Полируйте после воздушной сушки в течении ночи /18-22°C или 30 мин. / 60-65°C температура панели
Полируйте через 1 ч.



Короткие волны 8 - 12 мин
Полируйте через 1 ч.

Standex Smart Blend Plus

Подложка:

- Для подготовки зоны ремонта смотрите Лакокрасочные Системы Standox S3. Сохраняйте площадь пятна ремонта как можно меньше.

Подготовка /

Очистка:




Информацию по подготовке подложки смотрите в Лакокрасочной Системе Standox S1



Используйте респиратор с принудительной подачей воздуха. Обращайтесь к соответствующему Паспорту Безопасности Вещества SDS.

Нанесение: Размывка Standocryl VOC Лаков

- Нанесите на ремонтный участок Standocryl VOC Лаки
- Нанесите Standox Smart Blend Plus на зону перехода
- Размывайте зону перехода на пониженном давлении (0,5 - 1,0 бар)



Полируйте после воздушной сушки в течении ночи /18-22°C или 30 мин. / 60-65°C температура панели
Полируйте через 1 ч.



Короткие волны 8 - 12 мин
Полируйте через 1 ч.

Standex Smart Blend Plus

Температура вспышки:

- 20°C / 68°F

Плотность

- 0,93 г/см³

Очистка оборудования:

Очистить после работы Standox Cleaning Thinner.

2K лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные ёмкости и т.д. должны быть абсолютно сухими. Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции. При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсibilизации. При работе с материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием материалов, содержащих растворители. В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также, заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с продуктами, содержащими изоцианаты.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения.

Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.