

Standocryl VOC Xtreme Clear K9580



Прозрачный лак Standocryl VOC Xtreme Clear K9580 представляет новое поколение лаков, основанных на инновационной биндерной технологии Axalta Coating Systems, патентная заявка на которую находится на рассмотрении, и которая использует в процессе сушки влагу окружающего воздуха. Энергоэффективные свойства этого лака и его сверхбыстрая сушка отличают его от всех остальных. Лак наносится в один слой и обеспечивает высокий глянец и отличный розлив. Максимальная эффективность в сочетании с оптимальным внешним видом отделочного покрытия.

- Отличный внешний вид готового покрытия.
- Чрезвычайно быстрая сушка при низких температурах (15 минут при температуре 40 °C).
- Быстрая сушка при комнатной температуре (45-60 минут при температуре 20°C).
- Прекрасно подходит для одностадийного нанесения.
- Энергоэффективен благодаря очень быстрой сушке.
- Необходимо использовать специальные отвердители Special Standox Xtreme при форсированной сушке или сушке при комнатной температуре.
- Отвечает требованиям по содержанию летучих органических соединений.

Сверхбыстрый.




The Art of Refinishing.

Standocryl VOC Xtreme Clear K9580

Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТНЫЙ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Активированное базовое покрытие Standoblue Basecoat / Активированное базовое покрытие Standohyd Plus Basecoat: Поверхность должна быть высушена / обеспечена межслойная выдержка до нанесения, согласно ТДС.
Старые покрытия: Перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать и обезжирить.



Лак		Отвердитель	
Объем	Вес	Объем	Вес
2	100	1	50
K9580		Быстрый отвердитель Xtreme Hardener Fast* Отвердитель Xtreme Hardener** Медленный отвердитель Xtreme Hardener Slow***	


*Требуется активирование базового покрытия, для предотвращения дефектов используйте медленную систему в условиях высокой влажности.
**Требуется активирование базового покрытия, для предотвращения дефектов в условиях повышенной влажности используйте медленную систему, быстрая система используется в условиях сухого климата, или если требуется быстрая сушка.
***Требуется активирование базового покрытия, используйте быструю систему в условиях сухого климата, или если требуется быстрая сушка.

Жизнеспособность при 20°C: 1 ч



	Размер дюзы	Давление при нанесении	
Соответствующий	1.2 - 1.3 mm	1.8 - 2 бар	давление на входе
HVLP	1.2 - 1.3 mm	0.7 бар	давление распыления

смотри рекомендации производителя



0.5 + 1	окончательная выдержка: 5 мин - 10 мин
Один рабочий проход	
1й: тонкий, закрытый слой	
2й: нормальный слой	



Возможные режимы сушки указаны на странице с подробной информацией.

Соответствует
VOC

2004/42/IIIB(d)(420) 420: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория IIB(d)) составляет 420 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала. Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 420 г/л..

Standocryl VOC Xtreme Clear K9580



Продукты

Standocryl VOC Xtreme Clear K9580


STANDOX XTREME HARDENER
STANDOX XTREME HARDENER FAST
STANDOX XTREME HARDENER SLOW

Набор материалов

Пропорции смешивания со специальными добавками можно посмотреть в таблице на Программное обеспечение Standowin IQ или в соответствующей технической документации



DIN 4: 13 - 15 при 20°C




45 - 55 µm



Окружающая температура			
	< 20°C	20 - 30°C	> 30°C
Воздушная сушка (не ниже 10°C) 40-60 мин / 20°C	Standex Xtreme Быстрый отвердитель	Standex Xtreme Отвердитель	Standex Xtreme Медленный отвердитель
Ускоренная сушка 10-15 мин при 40-45°C	Standex Xtreme Отвердитель	Standex Xtreme Отвердитель	Standex Xtreme Медленный отвердитель
Вариант: Форсированная сушка 5-10 минут / 60-65°C	Standex Xtreme Отвердитель	Standex Xtreme Медленный отвердитель	

Для предотвращения дефектов, применяйте медленную систему в условиях повышенной влажности. Переключайтесь на быстрые смеси при слишком медленной сушке во время сухой погоды.

Standocryl VOC Xtreme Clear K9580 может быть перекрыт в течение 24 часов, без промежуточной шлифовки



После использования промыть в моечной установке для материалов на основе растворителя



Standocryl VOC Xtreme Clear K9580

Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- Влажность сокращает процесс сушки и жизнеспособность.
- Гарантированный срок хранения активатора после вскрытия контейнера составляет 1 месяц.
- Плотнo закрывайте банку с лаком и отвердителем сразу после использования, т.к. данный продукт реагирует с влагой воздуха и теряет отверждающую способность.
- Применять только с отвердителями Standox Xtreme.
- Базовое покрытие Standoblue необходимо активировать добавлением 5% Standoblue Hardener непосредственно перед нанесением.
- Standoblue Color Blend должен быть активирован добавлением 5% Standoblue Hardener непосредственно перед нанесением.
- Базовое покрытие Standohyd Plus необходимо активировать добавлением 5% Standohyd Plus Special Additive непосредственно перед нанесением.
- Standohyd Plus Color Blend должен быть активирован добавлением 5% Standohyd Plus Special Additive непосредственно перед нанесением.
- Не применяйте Standocryl VOC Xtreme Clear K9580 с Standox Plasticiser или Standox Special Matt или Standox Clearcoat Additives.
- Полировка: подготовка поверхности производится наиболее тонким абразивом.
- В тех станах, где отсутствуют ограничения по эмиссии VOC, можно использовать отвердители Standox.
- 20% отвердителя Standox Hardener MS + 30% растворителя Standox MSB Thinner
- 15% Standox Hardener HS + 40% Standox MSB Thinner.
- 10% Standox Hardener VOC + 45% Standox MSB Thinner.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.

