НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА ФАР STANDOX

Тренинг по новому продукту

НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА STANDOX.

- Профессиональная, специализированная система ремонтной окраски.
- Предназначена для ремонта небольших царапин и устранения пожелтения стекол фар из поликарбоната.
- Для ремонта поверхностных повреждений, возникших в результате атмосферного воздействия, а также царапин и сколов.
- Ремонт вместо дорогостоящей замены
- Внимание: поликарбонатные стекла фар не могут быть отремонтированы, если они деформированы, разбиты, имеют трещины или дыры. В этом случае, фара полностью подлежит замене.

- Standox прямо заявляет, что этот документ является лишь рекомендацией относительно возможного использования комплекта для ремонта фар. Любая ответственность Standox, связанная с этой рекомендацией, исключается, и потребитель использует комплект для ремонта фар на свой риск и под свою ответственность, если иное не предусмотрено законом.

НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА STANDOX.

- Современная ремонтная система состоит из высококачественных лакокрасочных материалов в аэрозольных баллончиках.
- Водорастворимая однокомпонентная грунтовка Standox 1K Headlight Primer U3040 предназначена для защиты стекол фар из поликарбоната, обеспечивает адгезию к подложке и прозрачному лаку Standox 2K Crystal Clear K9035.
- Защитное покрытие обеспечивает длительную защиту стекол фар.
- В комплекте:
  1 x 400 ml Обезжириватель Standox PreCleaner
  1 x 250 ml Грунтовка Standox 1K Headlight Primer U3040
  2 x 250 ml Прозрачный лак Standox 2K Crystal Clear K9035
- Артикулы:
  D15340213 - Headlight Repair Kit Standox
  02078020 0.4LT STANDOX PRECLEANER
  02078019 0.25LT SX 1K HEADLIGHT PR U3040- 02075717 0.25LT SX 2K CRYSTAL CLEAR K9035

НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА STANDOX.

Подготовка к ремонту

1. Замаски – руйте участок, прилегаю - щий к фаре.
2. Тщательно очистите стекло фары с помощью обезжири - вателя Standox PreCleaner
3. С помощью шлифма – шины полностью отшли - фуйте стекло фары. (начните с абразива P180, завершите абразивом P3000).
4. Шлифовка Шаг 1: шлифовка всухую с помощью шлифма - шины абразивом **P180**
5. Шлифовка Шаг 2: шлифовка всухую с помощью шлифма - шины абразивом **P320**
6. Шлифовка Шаг 3: шлифовка всухую с помощью шлифма - шины абразивом **P500**
7. Шлифовка Шаг 4: шлифовка всухую с помощью шлифма - шины абразивом **P800**
8. Шлифовка Шаг 5: шлифовка с водой с помощью шлифма - шины абразивом **P1000**
9. Шлифовка Шаг 6: шлифовка с водой с помощью шлифма - шины абразивом **P3000**
10. После каждого шага произво - дите очистку стекла фары с помощью обезжири - вателя Standox PreCleaner

Рекомендуется использовать абразивы Mirka. Подробное описание продукта и ремонтного процесса см. в TDS.

Грунтовка STANDOX 1K HEADLIGHT PRIMER U3040

- Тщательно встряхните аэрозольный баллончик (в течение 2 минут).
- После встряхивания произведите тестовое распыление.
- Нанесите один слой до образования равномерной молочной пленки.
- 10 - 15 см.
- Промежуточная выдержка в течение 40 мин. при 20°C. Не использовать ИК сушку!
- После использования переверните аэрозольный баллончик сверху-вниз и кратким нажатием произведите распыление, чтобы прочистить распылительную головку.

ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК STANDOX 2K CRYSTAL CLEAR K9035

- После активации отвердителя в аэрозольном баллончике, тщательно встряхните баллончик (в течение 2 минут)*.
- После встряхивания произведите тестовое распыление.
- Нанесите тонкий слой (припыл), затем нанесите полный, закрытый слой, формирующий равномерную пленку.
- 15 - 20 см.
- Не требуется межслойная выдержка, по окончании - финальная выдержка 10 мин.
- Сушка в течение ночи при 20°C или 25 - 30 мин. при температуре поверхности 60°C.

*Жизнеспособность материала после активации - 14 часов при температуре 20°C.

НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА STANDOX.

- При необходимости после сушки стекло фары можно обработать доступным в продаже полирующим составом для удаления включений пыли.

The Art of Refinishing.